

WERKSTOFFDATENBLATT

**LEGIERUNG 009 (eZeeCrimp)**

Werkstoffbezeichnung	
Diehl Brass Solutions	009 (eZeeCrimp)
DIN EN Symbol	CuZn36Mg
DIN EN	CW734R
UNS	tbd.

Zusammensetzung (Massenanteil in %, Richtwerte)	
Cu	62,5
Si	0,3
P	max. 0,1
Zn	Rest



**Verwendung**

- Bleifreie Legierung mit guter Zerspanbarkeit und Kaltumformbarkeit.
- Geeignet für Bauteile, die eine Zerspannung und Kaltumformung erfordern, zum Beispiel gepresste Teile (z.B. in den Bereichen Elektrotechnik und Maschinenbau).

**Produkte und entsprechende Normen**

Stangen (allgemeine Verwendung)	EN 12164
Hohlstangen (spanende Bearbeitung)	EN 12168
Profile (allgemeine Verwendung)	EN 12167

**Physikalische Eigenschaften**

Dichte		g/cm <sup>3</sup>	8,2
Elektrische Leitfähigkeit	bei RT	MS/m	14,1
Wärmeleitfähigkeit	bei RT	W/mK	101

**Bearbeitungshinweise Verarbeitbarkeit**

Zerspanbarkeit	gut
Kaltumformbarkeit	gut

**Mechanische Eigenschaften und Härte**

- Die Festigkeitseigenschaften und Härtewerte entsprechen der Legierung CuZn35Pb2 und sind in den entsprechenden Produktnormen angegeben.
- Die Eigenschaften hängen vom Produkt, dem Zustand und den Abmessungen ab.

**Wärmebehandlung**

Weichglühen	450 – 550 °C
Thermische Entspannung	200 – 300 °C

**Korrosionsbeständigkeit**

- Allgemein gute Beständigkeit gegenüber neutralen, alkalischen und organischen wässrigen Lösungen.

**Diehl Brass Solutions Stiftung & Co. KG**

Heinrich-Diehl-Straße 9 | 90552 Röthenbach a.d. Pegnitz | Tel. +49 911 5704-0 | E-Mail: [dbs-sales@diehl.com](mailto:dbs-sales@diehl.com)

Dieses Werkstoffdatenblatt dient nur zur allgemeinen Information und unterliegt keinem Änderungsdienst. Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden, es sei denn, es liegen Beweise über Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor. Die angegebenen Daten stellen keine Garantie dar, dass das Produkt eine festgelegte Qualität hat und sie ersetzen auch keine fachkundige Beratung oder einen Test des Kunden.

**Risikoaufklärung**

Die Tests fanden unter den hier genannten Versuchsbedingungen statt. Hierbei können ausgewählte Eigenschaften der Legierung getestet werden. Die Versuchsergebnisse basieren auf dem gezeigten Versuchsaufbau mit spezifischen Laborbedingungen. Abweichende Bedingungen im Feld können signifikante Auswirkungen haben. Insbesondere, gleichzeitig nicht abschließend, spielen die Konstruktion von Bauteilen, die Weiterverarbeitung der Legierung, die Bearbeitung der mit der Legierung gefertigten Bauteile, Transport und Lagerung, die Einsatzweise und Ort, der Einbau sowie die Einbausituation eine ausschlaggebende Rolle.

Zu den Eigenschaften zählt die Korrosionsbeständigkeit des Materials. Die DIN Norm DIN EN ISO 8044 (ehemals DIN 50900) definiert Korrosion als Reaktion eines metallischen Werkstoffes mit seiner Umgebung, die eine messbare Veränderung des Werkstoffes bewirkt und zu einer Beeinträchtigung der Funktion eines metallischen Bauteils oder eines ganzen Systems führen kann. Korrosion ist aus technischer Sicht die Reaktion eines Werkstoffes mit seiner Umgebung, die eine messbare Veränderung des Werkstoffes bewirkt. Korrosion kann zu einer Beeinträchtigung der Funktion eines Bauteils oder Systems führen. Korrosion hängt als komplexes System aus Wechselwirkungen von einer Vielzahl von Faktoren ab, die in ihrer Vielgestaltigkeit in Versuchsbedingungen nicht vollständig nachgebildet werden können. Die Korrosionsform der Entzinkung von zinkhaltigen Kupferlegierungen bei Kontakt mit Trinkwasser ist dem breiten Fachpublikum geläufig. Konstruktion, Weiterverarbeitung, Einsatzgebiete von aus der Legierung gefertigten Produkten sowie sonstige ggf. relevante Faktoren sind eigenverantwortlich durch den Erwerber der Legierung zu ermitteln und zu testen. Das gilt ebenso dafür, welche Entzinkungstiefe nach dem gewählten Einsatzgebiet sachgerecht erscheint. Diehl kann hierfür keine Haftung übernehmen, sondern allein für die im beigefügten Produktdatenblatt enthaltenen Angaben.